



Tel. +48 61 812 10 12  
Faks +48 61 812 11 62

Generalny Dystrybutor  
marki Owatrol w Polsce  
ul. Poznańska 9  
62-004 Kicin /k. Poznań  
info@owatrol.pl

## PREPDECK

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO DREWNA  
USUWA STARE POWŁOKI – CHEMICZNA SZPACHELKA



### WŁAŚCIWOŚCI:

- usuwa stare środki wykończeniowe na drewnie zewnętrznym;
- eliminuje plamy powstałe przez warunki pogodowe, pleśń oraz zanieczyszczenie;
- na drewnie nowym redukuje błyszcz i ułatwia penetrację środkami wykończeniowymi;
- oczyszcza tłuste drewno przed zastosowaniem środków do olejowania powierzchni;
- czyści ślady po garbnikach niektórych gatunków drewna;
- rozpuszczalny w wodzie.

### ZASTOSOWANIE:

- do stosowania na zewnątrz;
- idealny dla drewna tropikalnego, iglastego i poddanego obróbce termicznej oraz impregnowanego ciśnieniowo;
- powierzchnie poziome (tarasy, meble ogrodowe itp.) oraz powierzchnie pionowe (elewacje, okna...).

### APLIKACJA:

- Dobrze wstrząsnąć lub wymieszać przed użyciem.
- W celu usunięcia starych powłok wykończeniowych nie rozcieńczać.
- Stosując jako „chemiczny sezonator drewna” należy rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:20 .
- Zabezpieczyć elementy metalowe przed działaniem środka.
- Nie nanosić na rozgrzane drewno.
- Nakładać za pomocą pędzla (używaj rękawic ochronnych oraz okularów).
- Nanosić zgodnie z usłojeniem drewna.
- Pozostawić na 10 – 15 min .
- UWAGA: po naniesieniu środka drewno może być śliskie.
- Nie dopuścić do przesychnania produktu (jednokrotnie nanoś na niewielkie powierzchnie).
- Dokładnie spłukać wodą, najlepiej pod ciśnieniem (max 75bar).
- Jeżeli jest to konieczne można powtórzyć operację.
- Po zastosowaniu środka PREPDECK należy użyć preparat NET-TROL, aby przywrócić naturalny kolor oraz zneutralizować powierzchnie drewna.
- Pozostawić na 2-3 dni powierzchnię do wyschnięcia przed nałożeniem dowolnego wykończenia.

Wydajność: 1l / 3-4m<sup>2</sup>

Dostępne opakowania: 1l; 2,5l i 10l

Aplikacja za pomocą pędzla.

Temperatura aplikacji: od +0°C do +40°C

Czas pracy: 10-15min. w celu otwarcia porów drewna i usunięciu błyszczu

Czas pracy: 20-30min. w celu usunięcia starych powłok oleju

Czyszczenie: woda + mydło

Pracować w rękawicach gumowych.

Przed zastosowaniem środka należy wykonać próbę na małej powierzchni odszarzanego materiału.