

Link do produktu: <https://www.farbyjachtowe.pl/komplet-epidian-6011-utwardzacz-ida-7-5-kg-zywica-epoksydowa-o-bardzo-niskiej-lepkosci-p-1507.html>



Komplet Epidian® 6011 + Utwardzacz IDA 7,5 kg - żywica epoksydowa o bardzo niskiej lepkości

Cena	597,00 zł
Dostępność	Produkt dostępny
Czas realizacji/wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OSZE-004/6011/7500KP
Kod producenta	W1268219434
Producent	Sarzyna Chemical

Opis produktu

Epidian® 6011 + Utwardzacz IDA 7,5 kg

Jest modyfikowaną żywicą epoksydową o bardzo niskiej lepkości, w formie klarownej cieczy o barwie jasnożółtej. Doskonale nadaje się jako syciwo do laminowania ręcznego z użyciem zbrojenia szklanego, karbonowego, itp. oraz do laminowania z użyciem technik próżniowych. Może być także stosowany do impregnacji drewna i innych materiałów porowatych np. pianek PU. Nie rozpuszcza styropianu. Wraz z utwardzaczem Z1 lub IDA doskonale nadaje się dokonywania napraw laminatu poliestrowo szklanego. Epidian® 6011 w kombinacji z utwardzaczem IDA posiada atest PZH dopuszczający kontakt z wodą pitną innymi art. spożywczymi.

Właściwości fizykochemiczne:

- Postać: niskolepka ciecz
- Barwa: jasnożółta do żółtej
- Liczba epoksydowa: 0,49-0,51 mol/100g
- Temperatura wrzenia: > 150°C
- Temperatura zapłonu: 142°C
- Gęstość w 25°C: ok. 1,10 g/cm³
- Lepkość w 25°C: 200 – 400 mPa s

Kompozycja z utwardzaczami na 100 części wagowych żywicy Epidian® 601:

- utwardzacz Z1 – 12 części wagowych, czas żelowania w temp. pokojowej 40 min.
- utwardzacz TFF – 24 części wagowych, czas żelowania w temp. pokojowej 20 min.
- utwardzacz IDA – 50 części wagowych, czas żelowania w temp. pokojowej 50 min.
- utwardzacz PAC – 60 do 100 części wagowych.

Pełne wytrzymałość mechaniczna po 7 dniach w temp. pokojowej.

Posiada atest PZH.